

Ziegenoberleder

Ziegenoberleder

Verwendung:

Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner

Rohware:

Zickel, Ziegen

Gerbung:

Chromgerbung, Vegetabilgerbung, synthetische Gerbung

Nachgerbung:

pflanzliche oder synthetische Nachgerbung (wenig - stark)

Aussehen:

glatt oder geschrumpft, evtl. glanzgestoßen oder Bügelzurichtung,

Zurichtung:

traditionelle Kaseinzurichtung, moderne glänzende PU - Zurichtung, Deckfarbenzurichtung, wenig bis starke Deckung

Lederstärken:

0,6 - 1,5 mm

Griff & Stand:

flach bis voluminös, weich bis fest, evtl. Sprung

Bemerkungen:

strapazierfähig & vielfältig.

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Lederarten](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/lederarten/ziegenoberleder>

Last update: **2019/05/02 17:39**

